

CRONODUR TOPFINISH HB**342**

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|-----------------|-------------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------|
| Omschrijving | 2-componenten hoogglanzende high Build coating op basis van Polyurethaan | | | | | | | | | | | | |
| Toepassing | Hoogglanzende High build polyurethaan aflak voor reeds van primer voorziene ondergronden waar hoge eisen aangesteld worden, zoals hard-en krasvastheid en hoge bestandheid tegen chemicaliën. | | | | | | | | | | | | |
| Kenmerken | Goed buitenduurzaam Goed watervast, gering vuilaanhechtend. Anti-graffiti eigenschappen. Hard-, kras-, en slijtvast Bestand tegen zwak agressieve chemicaliën. | | | | | | | | | | | | |
| Kleur | RAL-kleuren, en kleuren op aanvraag | | | | | | | | | | | | |
| Glans | Hoogglans >90% | | | | | | | | | | | | |
| Basisgegevens | <table><tr><td>dichtheid</td><td>: ca. 1,20 kg/l</td></tr><tr><td>volumevaste stofgehalte</td><td>: ca. 58 %</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>: 9007 (fast) of 9017 (slow)</td></tr><tr><td>stofdroog</td><td>: 30 minuten</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>: 8 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar maximaal</td><td>: 7 dagen (hierna opruwen)</td></tr></table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 60 micrometer.</p> | dichtheid | : ca. 1,20 kg/l | volumevaste stofgehalte | : ca. 58 % | verdunner | : 9007 (fast) of 9017 (slow) | stofdroog | : 30 minuten | overschilderbaar na minimaal | : 8 uur | overschilderbaar maximaal | : 7 dagen (hierna opruwen) |
| dichtheid | : ca. 1,20 kg/l | | | | | | | | | | | | |
| volumevaste stofgehalte | : ca. 58 % | | | | | | | | | | | | |
| verdunner | : 9007 (fast) of 9017 (slow) | | | | | | | | | | | | |
| stofdroog | : 30 minuten | | | | | | | | | | | | |
| overschilderbaar na minimaal | : 8 uur | | | | | | | | | | | | |
| overschilderbaar maximaal | : 7 dagen (hierna opruwen) | | | | | | | | | | | | |
| Houdbaarheid | Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking. | | | | | | | | | | | | |
| Conditie | De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. | | | | | | | | | | | | |
| Verbruik | bij 30 micrometer, droge laagdikte: 18,3 m ² /l bij 60 micrometer, droge laagdikte: 9,2 m ² /l | | | | | | | | | | | | |

CRONODUR TOPFINISH HB**342****Verwerking**

Airless-spray, airmix, luchtspuit, kwast en roller

Airless-spray en Airmix:

verdunning : 9007, bij airmix 9017
 percentage : ca. 15 %
 spuitdruk : min. 150 bar bij airmix 70 bar
 nozzle : min. 0,011 inch
 potlife : ca. 6 uur

Luchtspuit:

verdunning : 9007 of 9017
 percentage : ca. 20%
 spuitdruk : min. 2-3 bar
 nozzle : min. 1,5 mm
 potlife : ca. 6 uur

Reinigen apparatuur : verdunning 9007
Verpakkingen : 2,5 – 5 – 10 en 20 liter

Droging

Bepaald bij 60 micrometer nat, bij 20 °C en een RV van 50 %.

stofdroog : 30 minuten
 kleefvrij : 4 uur
 hanteerbaar : 9 uur
 overschilderbaar : 8 uur
 doorgehard : 7 dagen

| Mengverhouding | Volume |
|-----------------------|---------------|
| Topfinish HB | 80 |
| Harder 65 | 20 |

Algemeen

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassingen verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

10 februari 2004

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN**Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.****e-mail: info@cronolin.nl**