

CRONOFLEX M**270**

Omschrijving	1-component zijdeglanzende luchtdrogende metaal aflat op basis van een speciale combinatie van gemodificeerde alkydharsen, gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten.
Toepassing	Als duurzame zijdeglans afwerking van stalen containers of andere metalen voorbehandelde ondergronden.
Kenmerken	Snelle droging, en vulling. Uitstekende buitenduurzaamheid, en weervastheid. Zeer goede vloe-eigenschappen Universeel verwerkbaar Uitstekende hechting op oudere ondergronden
Kleur	RAL kleuren en kleuren op verzoek
Glans	Zijdeglans
Basisgegevens	<p>dichtheid : ca. 1,08-1,33 kg/l (afhankelijk van de kleur) volumevast stofgehalte : ca. 41-53 % (afhankelijk van de kleur) verdunner : 9008 stofdroog : ca. 45 minuten overschilderbaar na minimaal : ca. 24 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt</p> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 100 micrometer.</p>
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 40 micrometer, droge laagdikte: 12 m ² /l bij 50 micrometer, droge laagdikte: 9 m ² /l

Verwerking

Airless-spray, airmix, luchtspuit, kwast en roller

Airless-spray en Airmix:

verduunning : 9007
 percentage : ca. 5-10%
 spuitdruk : min.160 bar bij airmix 70 bar
 nozzle : min. 0,016 inch
 potlife : niet van toepassing

Luchtspuit:

verduunning : 9008-9007
 percentage : ca.15-20 %
 spuitdruk : min. 2 - 3 bar
 nozzle : min. 1,5 mm
 potlife : niet van toepassing

Reinigen apparatuur : verduunning 9008-9007

Kwast / roller : verduunning 9008

Verpakkingen : 5 en 20 liter

Droging

Bepaald bij 100 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.

stofdroog : ca. 45 minuten
 kleefvrij : ca. 60 minuten
 hanteerbaar : ca. 120 minuten
 overschilderbaar : ca. 48 uur

Algemeen

Vornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuw ste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

16 mei 2000

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN

Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.

e-mail: info@cronolin.nl