

METALCRON HB**256**

Omschrijving	1-component hoogglanzende luchtdrogende metaalafvlak op basis van een speciale combinatie van gemodificeerde alkydharsen, gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten.
Toepassing	Als duurzame hoogglans afwerking van stalen containers, of andere metalen voorbehandelde ondergronden.
Kenmerken	Snelle droging. Uitstekende buitenduurzaamheid, en weervastheid. Zeer goede vloe-eigenschappen Universeel verwerkbaar Uitstekende hechting op oudere ondergronden
Kleur	RAL kleuren en kleuren op verzoek
Glans	Hoogglans
Basisgegevens	dichtheid : ca. 1,10-1,27 kg/l (afhankelijk van de kleur) volumevast stofgehalte : ca. 44-53 % (afhankelijk van de kleur) verdunner : 9008 stofdroog : ca. 30 minuten overschilderbaar na minimaal : ca. 18 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 100 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 40 micrometer, droge laagdikte: 12 m²/l bij 50 micrometer, droge laagdikte: 9 m²/l

Verwerking

Airless-spray, airmix, luchtspuit, kwast en roller

Airless-spray en Airmix:

verduunning	: 9008-9007
percentage	: ca. 5-10%
spuitdruk	: min. 160 bar bij airmix 70 bar
nozzle	: min. 0,016 inch
potlife	: niet van toepassing

Luchtspuit:

verduunning	: 9008-9007
percentage	: ca.15-20 %
spuitdruk	: min. 2 - 3 bar
nozzle	: min. 1,5 mm
potlife	: niet van toepassing

Reinigen apparatuur	: verduunning 9008-9007
Kwast / roller	: verduunning 9008
Verpakkingen	: 5 en 20 liter

Droging

Bepaald bij 100 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.	
stofdroog	: ca. 30 minuten
kleefvrij	: ca. 45 minuten
hanteerbaar	: ca. 90 minuten
overschilderbaar	: ca. 18 uur

Algemeen

Voorname gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

16 mei 2000
 Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl