

BITUMINE TIX A-4**380**

Omschrijving	Een door speciale toevoegingen thixotroop gemaakte oplossing van een asfaltbitume.												
Toepassing	Voor lange bescherming van reeds voorbehandeld en van roestwerende primer , zoals bijvoorbeeld zinkfosfaatprimer, voorzien ijzer en staal.												
Kenmerken	Niet carcinogeen, bevat geen teerprodukten. Bevat geen zware metalen (zoals bijv. lood of cadmium) Is goed bestand tegen tegen verdunde zuren en logen Bestand tegen weersinvloeden, echter bij langdurige blootstelling aan zon kan een lichte vergrijsing plaatsvinden. (zwarte kleur)												
Kleur	Zwart of aluminium												
Glans	Halfmat												
Basisgegevens	<table><tr><td>dichtheid</td><td>: ca. 1,16 kg/l</td></tr><tr><td>volumevaste stofgehalte</td><td>: ca.58 %</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>: 9008</td></tr><tr><td>stofdroog</td><td>: 4 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>: 48 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar maximaal</td><td>: onbeperkt</td></tr></table> De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 130 micrometer.	dichtheid	: ca. 1,16 kg/l	volumevaste stofgehalte	: ca.58 %	verdunner	: 9008	stofdroog	: 4 uur	overschilderbaar na minimaal	: 48 uur	overschilderbaar maximaal	: onbeperkt
dichtheid	: ca. 1,16 kg/l												
volumevaste stofgehalte	: ca.58 %												
verdunner	: 9008												
stofdroog	: 4 uur												
overschilderbaar na minimaal	: 48 uur												
overschilderbaar maximaal	: onbeperkt												
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.												
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.												
Verbruik	bij 75 micrometer, droge laagdikte: 7,7 m²/l bij 90 micrometer, droge laagdikte: 6,5 m²/l												

BITUMINE TIX A-4**380**

Airless-spray, luchtspuit, kwast en roller

Airless-spray:

verdunning : 9008
 percentage : ca. 0 %
 spuitdruk : min. 150 bar
 nozzle : min. 0,016 inch
 potlife : niet van toepassing

Kwast en Roller:

Verdunning : 9008
 Percentage : 0-5 %

Reinigen apparatuur : Verdunner 9008
Verpakkingen : 5 en 20 lt.

Droging

Bepaald bij 130 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.
 stofdroog : 4 uur
 kleefvrij : 12 uur
 hanteerbaar : 24 uur
 overschilderbaar : 24 uur
 doorgehard : 7 dagen

Algemeen

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

1 mei 2010
 Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl