

<b>Omschrijving</b>	2-komponenten High build halfmatte betonverf op basis van polyurethaan
<b>Toepassing</b>	Als slijtvaste dekverf op betonnen ondergronden.
<b>Kenmerken</b>	Uitstekend slijtvast Universeel verwerkbaar. Water-, olie-, benzine-, en zwak agressieve chemicalienbestand. Ondergrond dient goed doorgedroogd te zijn, vocht% dient, niet hoger dan 16% te zijn.
<b>Kleur</b>	Ralkleuren.
<b>Glans</b>	halfmat
<b>Basisgegevens</b>	<p>Dichtheid : ca. 1,20 kg/l  volumevaste stofgehalte : ca. 50 %  verdunner : 9008  stofdroog : 30 minuten  overschilderbaar na minimaal : 12 uur  overschilderbaar maximaal : 7 dagen hierna opruwen</p> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 80 micrometer.</p>
<b>Houdbaarheid</b>	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
<b>Conditie</b>	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5 °C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
<b>Verbruik</b>	<p>bij 30 micrometer, droge laagdikte : 16,6 m<sup>2</sup>/l  bij 40 micrometer, droge laagdikte : 12,5 m<sup>2</sup>/l</p>

**Verwerking****kwast en roller**

verduunning : 9074  
percentage : 5-10 %

De ondergrond dient droog, stof-,vuil-, en vetvrij te zijn.  
Loszittende delen dienen te worden verwijderd.  
Onbehandelde ondergronden voorstrijken (impregneren) met ca. 15%  
verdunde Betonverf, daarna afwerken met 1 of 2 lagen Betonverf

**airless spray en airmix:**

verduunning : 9008 of 9007  
percentage : ca.15%  
spuitdruk : min.150 bar bij airmix 70 bar  
nozzle : min.0,011 inch  
potlife : ca 4 uur

**luchtspuit:**

verduunning : 9008 of 9007  
percentage : ca.20 %  
spuitdruk : min. 2-3 bar  
nozzle : min.1,5 mm

**Reinigen gereedschappen : verdunner 9007**

**Verpakkingen : 5-10-en 20 liter**

**Droging**

Bepaald bij 70 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.  
stofdroog : ca. 2 uur  
kleefvrij : ca. 4 uur  
Belastbaar : na ca. 4 dagen  
overschilderbaar : ca. 18 uur  
Potlife : ca. 4 uur

<b>Mengverhouding</b>	<b>Volume</b>
Cronoton	90
B-75 harder	10

**Algemeen**

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

**Uitgave**

17 mei 2010  
Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.  
**CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN**  
**Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.**  
**e-mail: [info@cronolin.nl](mailto:info@cronolin.nl)**