

CRONOPOX VLOERCOATING 2K ZG**336**

Omschrijving	2-componenten zijdeglanzende vloercoating op basis van polyurethaan.
Toepassing	Zijdeglanzende polyurethaan vloercoating, verkrijgbaar in RAL en NCS kleuren.
Kenmerken	Uitstekend buitenduurzaam Goed krasvast Bestand tegen zwak agressieve chemicaliën Gering vuilaanhechtend 1^e laag 10-15% verdund aanbrengen, 2^e laag onverdund of 5% max.
Kleur	Ralkleuren en kleuren op aanvraag
Glans	Zijdeglanzend
Basisgegevens	dichtheid : ca. 1,42 kg/l volumevaste stofgehalte : ca. 54% verdunner : 9017 stofdroog : 45 minuten overschilderbaar na minimaal : 16 uur overschilderbaar maximaal : 7 dagen (daarna opruwen) De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 80 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	Bij 30 micrometer, droge laagdikte: 17 m²/l bij 45 micrometer, droge laagdikte: 11,3 m²/l

CRONOPOX VLOERCOATING 2K ZG**336****Verwerking**

kwast en roller

Kwast en Roller: Verdunning 9017**Reinigen apparatuur** : verdunner 9007**Verpakking** : 2,5 – 5 – 10 en 20 liter**Droging**

Bepaald bij 60 micrometer nat, bij 20° C en een RV van 50%.

stofdroog : 45 minuten

kleefvrij : 3 uur

hanteerbaar : 12 uur

overschilderbaar : 16 uur

doorgehard : 7 dagen

Mengverhouding**Volume**

Vloercoating HB comp A

80

Harder 70 comp B

20

Algemeen

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

22 november 2013

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN**Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.****e-mail: info@cronolin.nl**