

BETONVERF**360**

Omschrijving	1-component betonverf op basis van een alkalisch bestendig bindmiddel en pigmenten
Toepassing	Als dekverf op betonnen ondergronden.
Kenmerken	Uitstekend slijtvast Universeel verwerkbaar. Water-, olie-, benzine-, en zwak agressieve chemicaliënbestand. Ondergrond dient goed doorgedroogd te zijn, vocht% dient, 5% te zijn.
Kleur	Roodbruin, groen, wit.
Glans	Mat
Basisgegevens	dichtheid : ca. 1,23 kg/l volumevaste stofgehalte : ca. 38 % verdunner : 9008 stofdroog : 2 uur overschilderbaar na minimaal : 18 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt met zichzelf De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10 °C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 30 micrometer, droge laagdikte: 12,6 m²/l bij 40 micrometer, droge laagdikte: 9,5 m²/l

BETONVERF**360****Verwerking****Kwast en Roller**

verdunning : 9008
percentage : 5-10 %

De ondergrond dient droog, stof-,vuil-, en vetvrij te zijn.
Loszittende delen dienen te worden verwijderd.
Onbehandelde ondergronden voorstrijken (impregneren) met ca. 15%
verdunde Betonverf, daarna afwerken met 1 of 2 lagen Betonverf

Reinigen gereedschappen : verdunner 9008
Verpakkingen : 5 - 10 en 20 liter

Droging

Bepaald bij 70 micrometer nat, bij 20° C en een RV van 50 %.
stofdroog : ca. 2 uur
kleefvrij : ca. 4 uur
belastbaar : na ca. 4 dagen
overschilderbaar : ca. 18 uur

Algemeen

Voorname gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

17 mei 2000
Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl