

NAVYBASE UNICOAT**267**

Omschrijving	Corrosiewerende, oppervlak tolerante snel drogende matte coating op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars en gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten, aluminium, ijzerglimmer en vulstoffen.
Toepassing	Anti-corrosieve zinkfosfaat houdende coating voor gestraald en ongestraald staal.
Kenmerken	Sneldrogend Ook overschilderbaar met 2-komponenten producten Uitstekende corrosiewering Vrij van chromaten en lood. Hoge vulkracht Goed watervast Oppervlak tolerant
Kleur	Pink
Glans	Mat
Basisgegevens	<p>dichtheid : ca. 1,52 kg/l volumevast stofgehalte : 60 % verdunner : 9007 stofdroog : ca. 15 minuten overschilderbaar na minimaal : ca. 4 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt</p> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 160 micrometer.</p>
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 80 micrometer, droge laagdikte: 6,25 m ² /l bij 60 micrometer, droge laagdikte: 8,33 m ² /l

Verwerking

Airless-spray, airmix, luchtspuit

Elektrostatisch verwerkbaar, dient echter aangepast te worden voor deze verwerking. (af te stellen op de juiste weerstand)

Airless-spray en Airmix:

verduunning : 9007
 percentage : ca. 5 %
 spuitdruk : min. 120 bar bij airmix 60 bar
 nozzle : min. 0,015 inch
 potlife : niet van toepassing

Luchtspuit:

verduunning : 9007
 percentage : ca. 10 %
 spuitdruk : min. 2 - 3 bar
 nozzle : min. 1,2 mm
 potlife : niet van toepassing

Reinigen apparatuur : verdunner 9007
Verpakkingen : 5 - 20 en 200 liter

Droging

Bepaald bij 160 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.

stofdroog : ca. 15 minuten
 kleefvrij : ca. 1 uur
 hanteerbaar : ca. 2 uur
 overschilderbaar : ca. 6 uur
 doorgehard : niet van toepassing

Algemeen

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

16 mei 2000

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN

Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.

e-mail: info@cronolin.nl