

**NAVYBASE MIOCOAT HB****478**

<b>Omschrijving</b>	Twee- componenten hoog vullende High Build ijzerglimmerhoudende zinkfosfaatcoating op basis van epoxy met een polyamide verharder.
<b>Toepassing</b>	Als ijzerglimmerhoudende epoxy coating en/of surfacer in de metaalverwerkende industrie welke in laagdikten van 75-150 micrometer kan worden aangebracht.
<b>Kenmerken</b>	Uitstekend corrosiewerend Goed hechtend op aangestraald thermisch verzinkt staal Hoge dampdichtheid Afsluitend en hoge watervastheid Goed chemisch bestand Goede mechanische weerstand Onbeperkt overschilderbaar
<b>Kleur</b>	Diversen kleuren
<b>Glans</b>	Mat
<b>Basisgegevens</b>	Dichtheid : ca. 1,75 kg/l volume-vaste stofgehalte : ca. 68% verdunner : 9003 stofdroog : 20 minuten overschilderbaar na minimaal : 16 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 65 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 170 micrometer.
<b>Houdbaarheid</b>	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
<b>Conditie</b>	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5 °C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C Boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
<b>Verbruik</b>	bij 100 micrometer, droge laagdikte : 6,0 m <sup>2</sup> /l bij 125 micrometer, droge laagdikte : 4,8 m <sup>2</sup> /l

**Verwerking**

airless spray, airmix, luchtspuit, kwast en roller

**airless spray en airmix:**

verduunning	: 9003
percentage	: ca.5-10 %
spuitdruk	: min. 130 bar bij airmix 70 bar
nozzle	: min. 0,013 inch
potlife	: ca 12 uur

**luchtspuit:**

verduunning	: 9003
percentage	: ca. 15%
spuitdruk	: min. 3-4 bar
nozzle	: min.1,5 mm
potlife	: ca 12 uur
Reinigen apparatuur	: verdunner 9003
Verpakkingen	: 5 en 20 lt

**Droging**

Bepaald bij 170 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 65%.

**Standaard**

stofdroog	: 20 minuten
kleefvrij	: 75 minuten
hanteerbaar	: 5 uur
overschilderbaar	: 16 uur
doorgehard	: 7 dagen

**Mengverhouding**

<b>Cronopox</b>	<b>100</b>
<b>Harder 40</b>	<b>25</b>

**Algemeen**

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

**Uitgave**

1 mei 2003

Dit dokumentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

**CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN**

**Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.**

**e-mail: [info@cronolin.nl](mailto:info@cronolin.nl)**