

UNIVERSEELPRIMER**269**

Omschrijving	Sneldrogende anticorrosieve zinkfosfaat bevattende grondverf op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars.
Toepassing	Als corrosiewerende grondverf op ijzer, staal, aluminium en andere ferro ondergronden. Niet toepassen op zink en verzinkt staal.
Kenmerken	Snel overschilderbaar Universeel overschilderbaar ook met aflakken die “ scherpe” oplosmiddelen bevatten. Lood en chromaat vrij. Goed resistent tegen; water,olie,terpentine,benzine en diverse zwak agressieve oplosmiddelen.
Kleur	Grijs, wit en roodbruin
Glans	Lage eiglans
Basisgegevens	dichtheid : ca. 1,28 kg/l volumevast stofgehalte : ca. 46 % verdunner : 9012 stofdroog : 30-45 minuten overschilderbaar na minimaal : 60-90 minuten overschilderbaar maximaal : onbeperkt De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 95 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 30 micrometer, droge laagdikte: 15 m ² /l bij 40 micrometer, droge laagdikte: 11 m ² /l

Airless-spray, airmix, luchtspuit, kwast en roller

Airless-spray en Airmix:

verduunning : 9007
 percentage : ca. 10-15 %
 spuitdruk : min.120 bar bij airmix 60 bar
 nozzle : min. 0,016 inch
 potlife : niet van toepassing

Luchtspuit:

verduunning : 9007
 percentage : ca. 15%
 spuitdruk : min. 2-3 bar
 nozzle : min. 1,5 mm
 potlife : niet van toepassing

Kwast/roller : verdunner 9012
Verpakkingen : 5 – 10 – 20 - 60 en 200 lt.

Droging

Bepaald bij 95 micrometer nat, bij 20° C en een RV van 50 %.
 stofdroog : 30-45 minuten
 kleefvrij : ca 50 minuten
 hanteerbaar : ca 60 minuten
 overschilderbaar : ca 60-90 minuten
 doorgehard : 24 uur

Algemeen

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

1 mei 2000
 Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
 e-mail: info@cronolin.nl