

MULTIPRIMER**242**

Omschrijving	1-component universele hechtprimer voor diversen ondergronden, ook uitstekend toepasbaar voor kunststoffen.												
Toepassing	Als hechtprimer voor de afwerking van diversen ondergronden												
Kenmerken	Snel aandrogend en doorhardend Universeel hechtend Kras-, stoot- en slijtvast Goed watervast Universeel overschilderbaar												
Kleur	Wit/Blank												
Glans	Mat												
Basisgegevens	<table><tr><td>dichtheid</td><td>: ca.1,28 kg/l</td></tr><tr><td>volumevast stofgehalte</td><td>: ca. 40%</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>: geen</td></tr><tr><td>stofdroog</td><td>: 30 minuten</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>: 4 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar maximaal</td><td>: 7 dagen (daarna opruwen)</td></tr></table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 160 micrometer.</p>	dichtheid	: ca.1,28 kg/l	volumevast stofgehalte	: ca. 40%	verdunner	: geen	stofdroog	: 30 minuten	overschilderbaar na minimaal	: 4 uur	overschilderbaar maximaal	: 7 dagen (daarna opruwen)
dichtheid	: ca.1,28 kg/l												
volumevast stofgehalte	: ca. 40%												
verdunner	: geen												
stofdroog	: 30 minuten												
overschilderbaar na minimaal	: 4 uur												
overschilderbaar maximaal	: 7 dagen (daarna opruwen)												
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.												
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 0°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.												
Verbruik	bij 80 micrometer, droge laagdikte: 6,3 m ² /l bij 100 micrometer, droge laagdikte: 5,0 m ² /l												

MULTIPRIMER**242**

Airless-spray, airmix, luchtspuit, kwast en roller

Airless-spray en Airmix:

verdunning : geen
 percentage : ca. 5%
 spuitdruk : min. 150 bar bij airmix 80 bar
 nozzle : min. 0,0019 inch

Luchtspuit:

verdunning : geen
 percentage : ca. 10 %
 spuitdruk : min. 3 - 4 bar
 nozzle : min. 1,5 mm

Reinigen apparatuur : Verdunner 9074
Verpakking : 0,75 lt

Droging

stofdroog : ca. 30 minuten
 kleefvrij : ca. 3 uur
 hanteerbaar : ca. 8 uur
 overschilderbaar : ca. 16 uur
 doorgehard : 7 dagen

Algemeen

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

1 mei 2000
 Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl