

TOPFINISH HB**342**

Omschrijving	2-componenten hoogglanzende high Build coating op basis van Polyurethaan
Toepassing	Hoogglanzende High build polyurethaan aflak voor reeds van primer voorziene ondergronden waar hoge eisen aangesteld worden, zoals hard-en krasvastheid en hoge bestandheid tegen chemicaliën.
Kenmerken	<p>VOLDOET AAN DE MEEST RECENTE EMISSIENORM VAN 420 Gr./Lt. Bevat slechts 300 gr/lit oplosmiddel. Dit produkt is vrij van lood- en chromaathoudende pigmenten.</p> Goed buitenduurzaam Goed watervast, gering vuilaanhechtend. Anti-graffiti eigenschappen. Hard-, kras-, en slijtvast Bestand tegen zwak agressieve chemicaliën.
Kleur	RAL-kleuren, en kleuren op aanvraag
Glans	Hoogglans > 90%
Basisgegevens	<p>dichtheid : ca. 1,20 kg/l volumevaste stofgehalte : ca. 68 % verdunner : 9007 (fast) of 9017 (slow) stofdroog : 30 minuten overschilderbaar na minimaal : 8 uur overschilderbaar maximaal : 7 dagen (hierna opruwen)</p> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 60 micrometer.</p>
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 30 micrometer, droge laagdikte: 18,3 m ² /l bij 60 micrometer, droge laagdikte: 9,2 m ² /l

Verwerking

Airless-spray, airmix, luchtspuit, kwast

VOOR ROL APPLIKATIE ADVISEREN WIJ ONS PRODUKT CRONODUR ROLCOAT.

Airless-spray en Airmix:

verduunning : 9007, bij airmix 9017
 percentage : ca. 15 %
 spuitdruk : min. 150 bar bij airmix 70 bar
 nozzle : min. 0,011 inch
 potlife : ca. 6 uur

Luchtspuit:

verduunning : 9007 of 9017
 percentage : ca. 20%
 spuitdruk : min. 2-3 bar
 nozzle : min. 1,5 mm
 potlife : ca. 6 uur

Reinigen apparatuur : verdunning 9007
Verpakkingen : 2,5 – 5 – 10 en 20 liter

Droging

Bepaald bij 60 micrometer nat, bij 20° C en een RV van 50 %.

stofdroog : 30 minuten
 kleefvrij : 4 uur
 hanteerbaar : 9 uur
 overschilderbaar : 8 uur
 doorgehard : 7 dagen

Mengverhouding	Volume
Topfinish HB	80
Harder 65	20

Algemeen

Vornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassingen verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

10 februari 2012

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN

Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.

e-mail: info@cronolin.nl