

**CRONOPOX MIOZINK HB****479**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omschrijving</b>  | Twee- componenten hoog vullende High Build ijzerglimmer- en zinkhoudende coating op basis van epoxy met een amineaddukt verharder.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Toepassing</b>    | Als roestwerende zink en ijzerglimmerhoudende epoxy coating welke in laagdikten van 75-150 micrometer droog kan worden aangebracht.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kenmerken</b>     | <p>Uitstekend actieve corrosiewerend<br/> Goed hechtend op aangestraald staal<br/> Hoge dampdichtheid<br/> Afsluitend en hoge watervastheid<br/> Goed chemisch bestand<br/> Goede mechanische weerstand<br/> Onbeperkt overschilderbaar<br/> Bevat minder dan 400 gr/lit VOS</p>                                                                                                       |
| <b>Kleur</b>         | Grijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Glans</b>         | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Basisgegevens</b> | <p>Dichtheid : ca. 2.50 kg/l<br/> volume-vaste stofgehalte : ca. 63%<br/> verdunner : 9007<br/> stofdroog : 90 minuten<br/> overschilderbaar na minimaal : 8 uur<br/> overschilderbaar maximaal : onbeperkt<br/> De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 65 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 170 micrometer.</p> |
| <b>Houdbaarheid</b>  | Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Conditie</b>      | De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5 °C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C Boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verbruik</b>      | <p>bij 100 micrometer, droge laagdikte : 6,3 m<sup>2</sup>/l<br/> bij 125 micrometer, droge laagdikte : 5,0 m<sup>2</sup>/l</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |

**CRONOPOX MIOZINK HB****479****Verwerking**

airless spray, airmix, kwast en roller

**airless spray en airmix:**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| verduunning | : 9003             |
| percentage  | : ca.0-5 %         |
| sputdruk    | : min. 160 bar     |
| nozzle      | : min. 0,48-0,60mm |
| potlife     | : ca 24 uur        |

Reinigen apparatuur : verdunner 9007

Verpakkingen : 5 en 20 lt

**Droging**

Bepaald bij 170 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 65%.

**Standaard**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| stofdroog        | : 20 minuten |
| kleefvrij        | : 75 minuten |
| hanteerbaar      | : 5 uur      |
| overschilderbaar | : 16 uur     |
| doorgehard       | : 7 dagen    |

**Mengverhouding****Volume**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Cronopox</b>    | <b>12</b> |
| <b>Harder miox</b> | <b>1</b>  |

**Algemeen**

Voorname gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

**Uitgave**

1 mei 2012

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

**CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN****Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.****e-mail: [info@cronolin.nl](mailto:info@cronolin.nl)**