

AQUAPRIMER ZF KW**762**

| | |
|----------------------|---|
| Omschrijving | 1-komponenten sneldrogende corrosiewerende primer op basis van een watergedragen acrylaat. |
| Toepassing | Als roestwerende primerlaag op voorbehandelde metalen ondergronden |
| Kenmerken | Sneldrogend Goede watervastheid. Goede corrosiewering Eenvoudig te verwerken ook d.m.v. dompelen. Ook overschilderbaar met oplosmiddelhoudende verflagen. Vrij van lood- en chromaathoudende pigmenten |
| Kleur | Op aanvraag |
| Glans | Mat |
| Basisgegevens | <p>dichtheid : ca. 1,43 kg/l volumevaste stofgehalte : ca.43 % verdunner : water stofdroog : 15 minuten overschilderbaar na minimaal : 2 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt</p> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 60 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 80 micrometer.</p> |
| Houdbaarheid | Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking. |
| Conditie | De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10 °C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3° boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. |
| Verbruik | bij 35 micrometer, droge laagdikte: 12,1 m ² /l bij 50 micrometer, droge laagdikte: 8,5 m ² /l |

AQUAPRIMER ZF KW**762****Verwerking**

Airless-spray, airmix, luchtspuit, kwast en roller

Reinigen apparatuur : water en zeep
Verpakkingen : 5 - 10 en 20 liter

Droging

Bepaald bij 80 micrometer nat, bij 20° C en een RV van 60 %.

| | |
|------------------|--------------|
| stofdroog | : 15 minuten |
| kleefvrij | : 30 minuten |
| hanteerbaar | : 45 minuten |
| overschilderbaar | : 2 uur |
| doorgehard | : 5 dagen |

Algemeen

Voor genoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

27 augustus 2001
Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl