

CRONOPOX VLOERCOATING WA**798**

Omschrijving	2-componenten watergedragen zijdeglans vloercoating voor binnentoepassing op basis van Epoxyhars														
Toepassing	Als watergedragen zijdeglans afwerking van betonnen wanden en vloeren, alsmede voor cement-, asbestcement-, en gietasfaltondergronden.														
Kenmerken	Olie – en benzinebestendig Hoge krasvastheid Solventvrij Eenvoudig te verwerken Uitstekend geschikt voor garage- en werkplaatsvloeren														
Kleur	Ralkleuren.														
Glans	Zijdeglans														
Basisgegevens	<table><tr><td>dichtheid</td><td>: ca. 1,40 kg/l</td></tr><tr><td>volumevast stofgehalte</td><td>: ca. 51 %</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>: water</td></tr><tr><td>stofdroog</td><td>: 3 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>: 24 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar maximaal</td><td>: onbeperkt</td></tr><tr><td>Volledige doorharding</td><td>: 7 dagen</td></tr></table> De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 100 micrometer.	dichtheid	: ca. 1,40 kg/l	volumevast stofgehalte	: ca. 51 %	verdunner	: water	stofdroog	: 3 uur	overschilderbaar na minimaal	: 24 uur	overschilderbaar maximaal	: onbeperkt	Volledige doorharding	: 7 dagen
dichtheid	: ca. 1,40 kg/l														
volumevast stofgehalte	: ca. 51 %														
verdunner	: water														
stofdroog	: 3 uur														
overschilderbaar na minimaal	: 24 uur														
overschilderbaar maximaal	: onbeperkt														
Volledige doorharding	: 7 dagen														
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.														
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.														
Verbruik	300 gr/m2 per laag														

CRONOPOX VLOERCOATING WA**798****Verwerking**

Airless-spray, airmix, luchtspuit, kwast en roller

Airless-spray en Airmix:

verduunning	: Water
percentage	: ca.5 %
spuitdruk	: min.150 bar bij airmix 70 bar
nozzle	: min. 0,015 inch
potlife	: 90 minuten

Luchtspuit:

verduunning	: water
percentage	: ca.10 %
spuitdruk	: min.2-3 bar
nozzle	: min.1,5 mm
potlife	: 90 minuten

Reinigen apparatuur : met water en zeep**Verpakkingen** :2.5 en 5 kg

Mengverhouding	Gewicht basis
Basis verf	2.15 kg 4.31 kg

Harder	0.35 kg 0.69 kg
---------------	---------------------------

Droging

Bepaald bij 100 micrometer nat, bij 20° C en een RV van 50 %.

stofdroog	: 3 uur
kleefvrij	: 3 uur
begaanbaar	: 24 uur
overschilderbaar	: 24 uur
doorgehard	: 7 dagen

Algemeen

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd.

Uitgave

30 juni 2011

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN**Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.****e-mail: info@cronolin.nl**