

CRONOPLAST HS**200**

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving | Glanzende High-Solid aflak op basis van een gemodificeerde alkydhars met hoogwaardige pigmenten en inerte vulstoffen. Voldoet aan de 2010 Vos wetgeving |
| Toepassing | Cronoplast HS wordt zowel toegepast als éénpots-systeem en als aflak voor binnen en buiten in traditionele systemen. |
| Kenmerken | Uitstekende verwerking met goede vloeieigenschappen en dekking Toepasbaar als éénpot-systeem over oude intacte verflagen en over grondverf. Uitstekend buitenduurzaam en watervastheid Gemakkelijk te verwerken Bevat minder dan 300 gram VOS per liter |
| Kleur | RAL kleuren, en kleuren op verzoek |
| Glans | Hoogglans |
| Basisgegevens | dichtheid : ca. 1,00- 1,20 kg/l volumevast stofgehalte : ca. 60-64% verdunner : 9008 stofdroog : ca. 2 uur overschilderbaar na minimaal : ca. 18 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer. |
| Houdbaarheid | Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking |
| Conditie | De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. |
| Verbruik | bij 35 micrometer, droge laagdikte: 15 m ² /l |

Verwerking

Luchtspuit, kwast en roller

Kwast en Roller

verdunning : 9008
percentage : ca.0-5 %

Luchtspuit:

verdunning : 9011
percentage : ca.5 %
spuitdruk : min. 3 - 5 bar
nozzle : min. 1,5 - 2 mm

Reinigen kwasten : **verdunner 9008**
Verpakkingen : **1 - 2,5 - 5 - 10 en 20 lt.**

Droging

bepaald bij 70 micrometer nat, bij 20° C en een RV van 50 %.
stofdroog : 2 uur
kleefvrij : 3,5 uur
hanteerbaar : 6 uur
overschilderbaar : 18 uur

Algemeen

Voorname gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd.

Uitgave

1 mei 2011
dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
tel: 038-385444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl