

Omschrijving	Industriële dekkende beits op waterbasis en op basis van een co-polymeer vinylacetaat/versataat en aangekleurd met hoogwaardige pigmenten.															
Toepassing	Als beits voor het kleuren van o.a. pallets, kratten e.d.															
Kenmerken	Vrij van zware metalen. Snelle aandroging Goede kleurvastheid															
Kleur	Op aanvraag															
Glans	Mat															
Basisgegevens	<table><tr><td>dichtheid</td><td>:</td><td>ca. 1,02 kg/l</td></tr><tr><td>volumevast stofgehalte</td><td>:</td><td>ca. 10 %</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>:</td><td>water</td></tr><tr><td>stofdroog</td><td>:</td><td>ca. 10 minuten</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>:</td><td>ca. 2 uur</td></tr></table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van n.v.t. micrometer.</p>	dichtheid	:	ca. 1,02 kg/l	volumevast stofgehalte	:	ca. 10 %	verdunner	:	water	stofdroog	:	ca. 10 minuten	overschilderbaar na minimaal	:	ca. 2 uur
dichtheid	:	ca. 1,02 kg/l														
volumevast stofgehalte	:	ca. 10 %														
verdunner	:	water														
stofdroog	:	ca. 10 minuten														
overschilderbaar na minimaal	:	ca. 2 uur														
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.															
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.															
Verbruik	Ca. 100-250 ml per m ² hout, afhankelijk van de zuiging van het hout.															

Verwerking

Dompelen: wordt aangeleverd op dompelkwaliteit

Reinigen apparatuur : water
Verpakkingen : in overleg

Droging

1 tot 2 uur afhankelijk van de omstandigheden.

Algemeen

Voor genoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

18 mei 2010
Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl