

Omschrijving	Industriële beits op waterbasis en op basis van een vinylacetaat/versataat en aangekleurd met hoogwaardige pigmenten.																		
Toepassing	Als beits voor het kleuren van o.a. pallets, kratten e.d.																		
Kenmerken	Vrij van zware metalen. Verlengd de levensduur van het behandelde hout Snelle aandroging Goede kleurvastheid																		
Kleur	Op aanvraag																		
Glans	Mat																		
Basisgegevens	<table><tr><td>dichtheid</td><td>:</td><td>ca. 1,0 kg/l</td></tr><tr><td>volumevast stofgehalte</td><td>:</td><td>ca. 4 %</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>:</td><td>water</td></tr><tr><td>stofdroog</td><td>:</td><td>ca. 10 minuten</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>:</td><td>ca. 2 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar maximaal</td><td>:</td><td>onbeperkt</td></tr></table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van n.v.t. micrometer.</p>	dichtheid	:	ca. 1,0 kg/l	volumevast stofgehalte	:	ca. 4 %	verdunner	:	water	stofdroog	:	ca. 10 minuten	overschilderbaar na minimaal	:	ca. 2 uur	overschilderbaar maximaal	:	onbeperkt
dichtheid	:	ca. 1,0 kg/l																	
volumevast stofgehalte	:	ca. 4 %																	
verdunner	:	water																	
stofdroog	:	ca. 10 minuten																	
overschilderbaar na minimaal	:	ca. 2 uur																	
overschilderbaar maximaal	:	onbeperkt																	
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.																		
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.																		
Verbruik	Ca. 100-250 ml per m ² hout, afhankelijk van de zuiging van het hout.																		

Verwerking

Dompelen : Wordt op dompel viscositeit geleverd

Reinigen apparatuur : water

Verpakkingen : in overleg

Droging

1 tot 2 uur afhankelijk van de omstandigheden.

Algemeen

Voorname gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

17 mei 2000

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN

Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.

e-mail: info@cronolin.nl