

**PRIMECOAT VH****402**

<b>Omschrijving</b>	1-component vochthardende corrosiewerende High Build primer op basis van polyurethaan. Bevat 280 gram oplosmiddel per liter verf.
<b>Toepassing</b>	High Build actief corrosiewerende polyurethaan hechtprimer voor op (on) gestraald staal, ontroest staal en oude verflagen, aluminium, verzinkt staal, cement en betonondergronden.
<b>Kenmerken</b>	Dit produkt is vrij van lood- en chromaathoudende pigmenten. Aktief corrosiewerend Snel aandrogend en doorhardend bij lage temperaturen (0° C) Universeel hechtend Universeel overschilderbaar Kras-, stoot- en slijtvast Goed watervast Verwerkbaar bij een relatieve vochtigheid van 90% Minder dan 350 gram oplosmiddel per liter, voldoet hiermee aan de VOC richtlijn van 2010.
<b>Kleur</b>	Wit, Ral 7033 en oxide rood
<b>Glans</b>	Mat.
<b>Basisgegevens</b>	Dichtheid : ca.1,30 kg/l volume-vast stofgehalte : ca. 75 % verdunner : 9074 stofdroog : 60 minuten overschilderbaar na minimaal : 8 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt  De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20° C en 50% relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 160 micrometer.
<b>Houdbaarheid</b>	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5° C en 30° C in onaangebroken, originele verpakking.
<b>Conditie</b>	Ondergrond- en omgevingstemperatuur bij toepassing -5° tot 50° c, te gebruiken bij een luchtvochtigheid tussen de 30% en de 98%.
<b>Verbruik</b>	bij 80 micrometer, droge laagdikte: 6,3 m <sup>2</sup> /l bij 100 micrometer, droge laagdikte: 5,0 m <sup>2</sup> /l

airless spray, airmix, luchtspuit, kwast en roller

**Airless spray en airmix:**

verduunning : 9074  
 percentage : ca. 5%  
 spuitdruk : min. 150 bar bij airmix 80 bar  
 nozzle : min. 0,0019 inch  
 potlife : Geen

**luchtspuit:**

verduunning : 9074  
 percentage : ca. 10 %  
 spuitdruk : min. 3-4 bar  
 nozzle : min. 1,5-1,8 mm  
 potlife : geen  
 Reinigen apparatuur : Verdunner 9074  
 Verpakking : 3 en 10 liter

**Droging**

Bepaald bij 160 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 60 %.  
 stofdroog : ca. 60 minuten  
 kleefvrij : ca. 2 uur  
 hanteerbaar : ca. 4 uur  
 overschilderbaar : ca. 6 uur  
 doorgehard : 7 dagen

**Algemeen**

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

**Uitgave**

21 januari 2012  
 Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.  
**CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN**  
**Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.**  
**e-mail: [info@cronolin.nl](mailto:info@cronolin.nl)**