

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|------------|-----------|--------|-----------|------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Omschrijving | 1-komponenten corrosiewerende en snel drogende zijdeglanzende coating op basis van een chloorvrije kunststofcombinatie, o.a. Acrylaat Bevat minder dan 300 gram oplosmiddel per liter. | | | | | | | | | | | | |
| Toepassing | Als 1 laag systeem en als anti-corrosieve coating voor ijzer en staal. En voor reeds gecoate ondergronden | | | | | | | | | | | | |
| Kenmerken | Sneldrogend Uitstekende corrosiewering Goede watervastheid Niet verzeepbaar Eenvoudig te verwerken Ook voor het overschilderen van oude vinyl- en chloorrubberlagen. Bevat minder dan 300 gram oplosmiddel per liter voldoet hiermee aan de VOC richtlijn 2010. | | | | | | | | | | | | |
| Kleur | Ralkleuren, andere kleuren op aanvraag | | | | | | | | | | | | |
| Glans | zijdeglanzend | | | | | | | | | | | | |
| Basisgegevens | <table> <tr> <td>Dichtheid</td> <td>: ca. 1,48 kg/l</td> </tr> <tr> <td>volume-vaste stofgehalte</td> <td>: ca. 68 %</td> </tr> <tr> <td>verdunner</td> <td>: 9007</td> </tr> <tr> <td>stofdroog</td> <td>: ca.3 uur</td> </tr> <tr> <td>overschilderbaar na minimaal</td> <td>: ca.24 uur</td> </tr> <tr> <td>overschilderbaar maximaal</td> <td>: onbeperkt</td> </tr> </table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 120 micrometer.</p> | Dichtheid | : ca. 1,48 kg/l | volume-vaste stofgehalte | : ca. 68 % | verdunner | : 9007 | stofdroog | : ca.3 uur | overschilderbaar na minimaal | : ca.24 uur | overschilderbaar maximaal | : onbeperkt |
| Dichtheid | : ca. 1,48 kg/l | | | | | | | | | | | | |
| volume-vaste stofgehalte | : ca. 68 % | | | | | | | | | | | | |
| verdunner | : 9007 | | | | | | | | | | | | |
| stofdroog | : ca.3 uur | | | | | | | | | | | | |
| overschilderbaar na minimaal | : ca.24 uur | | | | | | | | | | | | |
| overschilderbaar maximaal | : onbeperkt | | | | | | | | | | | | |
| Houdbaarheid | Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking. | | | | | | | | | | | | |
| Conditie | De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. | | | | | | | | | | | | |
| Verbruik | bij 35 micrometer, droge laagdikte : 19,5 m ² /l bij 40 micrometer, droge laagdikte : 17,0 m ² /l | | | | | | | | | | | | |

Verwerking

airless spray, airmix, luchtspuit, kwast en roller

airless spray en airmix:

verduunning : 9007
 percentage : ca. 5 %
 spuitdruk : min. 120 bar bij airmix 60 bar
 nozzle : min. 0,015 inch
 potlife : niet van toepassing

luchtspuit:

verduunning : 9007
 percentage : ca. 10 %
 spuitdruk : min. 2-3 bar
 nozzle : min. 1,2 mm
 potlife : niet van toepassing

Reinigen apparatuur : verdunner 9007

Verpakkingen : 5,20 en 200 liter

Droging

Bepaald bij 160 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.

stofdroog : ca. 3 uur
 kleefvrij : ca. 12 uur
 hanteerbaar : ca. 12 uur
 overschilderbaar : ca. 24 uur
 doorgehard : niet van toepassing

Algemeen

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

29 november 2011

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN

Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.

e-mail: info@cronolin.nl