

STEIGERHOUTBEITS

Omschrijving	Zijdeglanzende oplosmiddelhoudende transparante impregneerbeits voor binnen en buiten op basis alkydhars en lijnolie. Steigerhoutbeits geeft hout een verouderde vergrijzingslook.
Toepassing	Transparante beits welke gebruikt wordt voor het decoratief beschermen van diverse houten ondergronden, zoals tuinhout, meubels, plinten deuren etc.
Kenmerken	De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort geaccentueerd. Bladdert niet af. Geen scheurvorming en craquelé.
Kleur	Whitewash, greywash, darkgreywash en blackwash.
Glans	Zijdeglans, bij meerdere lagen gaat glans omhoog.
Basisgegevens	Dichtheid : ca. 0.90 kg/l volume-vaste stofgehalte : ca. 34 % verdunner : n.v.t. stofdroom : 2 uur overschilderbaar na minimaal : 6 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor voldoende doorharding, is 10 °C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	Per laag : 10 m ² /l

STEIGERHOUTBEITS

Verwerking

Kwast, dompel, spuiten

Airless-spray en Air mix:

verdunning : n.v.t.
spuitdruk : min. 120 bar bij air mix 60 bar
nozzle : min. 0,015 inch

Kwast:

type : platte kwast of kwast geschikt voor lazuren

Bij meerdere lagen dient er tussen de beide lagen geschuurd te worden

Reinigen gereedschap : terpentine of kwastenreiniger

Droging

Bepaald bij 30 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.

stofdroog : 2 uur
kleefvrij : 4 uur
hanteerbaar : 6 uur
overschilderbaar : 6 uur
doorgehard : niet van toepassing

Algemeen

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

1 Maart 2014

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN

Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.

e-mail: info@cronolin.nl