

SYSTEEMVERF**246**

Omschrijving	1-component systeemverf op basis van gemodificeerde alkydharsen en hoogwaardige pigmenten en inerte vulstoffen.												
Toepassing	Als zachtglanzende buitenbeits ter bescherming van alle houtwerk binnen en buiten												
Kenmerken	Vochtregulerend. Bevat minder oplosmiddel, en is daardoor minder milieubelastend. Uitstekend buitenduurzaam Goed hechtend												
Kleur	Op aanvraag												
Glans	Zijdeglans												
Basisgegevens	<table><tr><td>dichtheid</td><td>: ca. 1,02-1,22 kg/l</td></tr><tr><td>volumevast stofgehalte</td><td>: ca.55 %</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>: 9008</td></tr><tr><td>stofdroog</td><td>: ca. 2 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>: ca. 18 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar maximaal</td><td>: onbeperkt</td></tr></table> De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.	dichtheid	: ca. 1,02-1,22 kg/l	volumevast stofgehalte	: ca.55 %	verdunner	: 9008	stofdroog	: ca. 2 uur	overschilderbaar na minimaal	: ca. 18 uur	overschilderbaar maximaal	: onbeperkt
dichtheid	: ca. 1,02-1,22 kg/l												
volumevast stofgehalte	: ca.55 %												
verdunner	: 9008												
stofdroog	: ca. 2 uur												
overschilderbaar na minimaal	: ca. 18 uur												
overschilderbaar maximaal	: onbeperkt												
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.												
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.												
Verbruik	bij 35 micrometer, droge laagdikte: 14 m ² /l bij 45 micrometer, droge laagdikte: 11 m ² /l												

Verwerking**Kwast en Roller**

verdunning : 9008
percentage : max. 5 %

Ondergrond:

Onbehandeld hout afstoffen en vervolgens 2-3 lagen Systeemverf aanbrengen. Bij onderhoud slechte verflagen verwijderen en vervolgens behandelen als onbehandeld hout. Intacte verflagen reinigen en ontvetten. Daarna schuren en 1-2 lagen aanbrengen. Oude acrylverven (op waterbasis) dienen geheel verwijderd te worden.

Reinigen gereedschap : verdunner 9008
Verpakkingen : 0,75 en 2,5 liter

Droging

Bepaald bij 70 micrometer nat, bij 20° C en een RV van 50 %.

stofdroog	: ca. 2 uur
kleefvrij	: ca. 3,5 uur
hanteerbaar	: ca. 6 uur
overschilderbaar	: ca. 18 uur
doorgehard	: niet van toepassing

Algemeen

Voorname gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

15 mei 2000
Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl