

<b>Omschrijving</b>	1-componenten zachtglanzende dekkende beits op basis van een gemodificeerde alkydhars.																		
<b>Toepassing</b>	Als dekkende beits op schuttingen, tuinhuisjes tuinmeubels en andere gebruiksvoorwerpen van hout.																		
<b>Kenmerken</b>	Zachte glans Uitstekende kras- en slijtvastheid Uitstekende watervastheid Uitstekende doordroging De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort geaccentueerd.																		
<b>Kleur</b>	Groen, zwart, bruin en donkerbruin																		
<b>Glans</b>	Zachtglanzend																		
<b>Basisgegevens</b>	<table border="0"> <tr> <td>dichtheid</td> <td>:</td> <td>ca. 1.048 kg/l</td> </tr> <tr> <td>volumevast stofgehalte</td> <td>:</td> <td>ca. 40 %</td> </tr> <tr> <td>verdunner</td> <td>:</td> <td>9008</td> </tr> <tr> <td>stofdroog</td> <td>:</td> <td>3,5 uur</td> </tr> <tr> <td>overschilderbaar na minimaal</td> <td>:</td> <td>24 uur</td> </tr> <tr> <td>overschilderbaar maximaal</td> <td>:</td> <td>onbeperkt</td> </tr> </table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.</p>	dichtheid	:	ca. 1.048 kg/l	volumevast stofgehalte	:	ca. 40 %	verdunner	:	9008	stofdroog	:	3,5 uur	overschilderbaar na minimaal	:	24 uur	overschilderbaar maximaal	:	onbeperkt
dichtheid	:	ca. 1.048 kg/l																	
volumevast stofgehalte	:	ca. 40 %																	
verdunner	:	9008																	
stofdroog	:	3,5 uur																	
overschilderbaar na minimaal	:	24 uur																	
overschilderbaar maximaal	:	onbeperkt																	
<b>Houdbaarheid</b>	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.																		
<b>Conditie</b>	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.																		
<b>Verbruik</b>	bij 30 micrometer, droge laagdikte: 13,3 m <sup>2</sup> /l bij 40 micrometer, droge laagdikte: 10,0 m <sup>2</sup> /l																		

**Verwerking****Kwast en Roller**

verduunning : 9008  
 percentage : ca. 5-10 %

Cronoleum dient te worden verwerkt met een zachte langharige kwast bij een temperatuur van min. 8°C. Het is aan te bevelen als eerste laag op kaal hout ca. 10% te verdunnen.

**Reinigen gereedschap : verduunning 9008**  
**Verpakkingen : 1 - 2,5 en 5 liter.**

**Droging**

Bepaald bij 30 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.

stofdroog	: 2,5 uur
kleefvrij	: 5 uur
hanteerbaar	: 8 uur
overschilderbaar	: 18 uur
doorgehard	: niet van toepassing

**Onderhoud**

Afhankelijk van de toestand van het werk het behandelde houtwerk goed reinigen en schuren. Eventuele gebreken herstellen en het gehele werk behandelen met cronoleum. Om het semi transparante karakter ook op lange termijn te waarborgen, verdient het aanbeveling voor onderhoud lichte kleuren te gebruiken. Het verdient aanbeveling eenmaal in de 2-3 jaar aan te brengen.

**Algemeen**

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

**Uitgave**

17 mei 2000  
 Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.  
**CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN**  
**Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.**  
**e-mail: [info@cronolin.nl](mailto:info@cronolin.nl)**