

<b>Omschrijving</b>	Zijdeglanzende aflak op basis van een gemodificeerde alkydhars met hoogwaardige pigmenten.
<b>Toepassing</b>	Zijdeglansverf wordt zowel toegepast als éénpots-systeem en als aflak voor binnen en buiten in traditionele systemen.
<b>Kenmerken</b>	Uitstekende verwerking met goede vloeï-eigenschappen en dekking Toepasbaar als éénpot-systeem over oude intacte verflagen en over grondverf. Uitstekend buitenduurzaam en watervastheid Gemakkelijk te verwerken
<b>Kleur</b>	RAL kleuren, en kleuren op verzoek
<b>Glans</b>	Zijdeglans
<b>Basisgegevens</b>	<p>dichtheid : ca.1,10- 1,27 kg/l  volumevast stofgehalte : ca.45-54%  verdunner : 9008  stofdroog : ca. 3 uur  overschilderbaar na minimaal : ca. 24 uur  overschilderbaar maximaal : onbeperkt</p> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.</p>
<b>Houdbaarheid</b>	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking
<b>Conditie</b>	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
<b>Verbruik</b>	bij 35 micrometer, droge laagdikte: 16 m <sup>2</sup> /l

**Verwerking**

Airless-spray, airmix, luchtspuit, kwast en roller

**Kwast en Roller**

verdunning : 9008  
percentage : ca.0-5 %

**Airless-spray en Airmix**

Verdunning : 9008  
Percentage : 0-5 %  
Spuitedruk : min. 120 bar bij Airmix 60 bar  
Nozzle : 0,013 inch

**Luchtspuit:**

verdunning : 9008  
percentage : ca.5 %  
spuitdruk : min. 3 - 5 bar  
nozzle : min. 1,5 - 2 mm

**Reinigen kwasten : verdunner 9008**  
**Verpakkingen : 0,75 - 2,5 - 5 - 10 en 20 lt.**

**Droging**

bepaald bij 70 micrometer nat, bij 20° C en een RV van 50 %.  
stofdroog : 3 uur  
kleefvrij : 5 uur  
hanteerbaar : 12 uur  
overschilderbaar : 24 uur

**Algemeen**

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

**Uitgave**

17 mei 2000  
dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.  
**CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN**  
**tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.**  
**e-mail: [info@cronolin.nl](mailto:info@cronolin.nl)**