

CRONOLIN BLANKE LAK C-499 SATIJK 101

Omschrijving	1-component zijdeglanzende transparante houtafwerking voor buiten op basis van speciale alkydharsen.												
Toepassing	Bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk.												
Kenmerken	Optimale houtbeschermend door hoge UV-absorptie Goede elasticiteit Uitstekende watervastheid Uitstekende doordroging De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort geaccentueerd.												
Kleur	Transparant												
Glans	Zijdeglans												
Basisgegevens	<table><tr><td>dichtheid</td><td>: ca. 0,90 kg/l</td></tr><tr><td>volumevast stofgehalte</td><td>: ca. 50 %</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>: 9008</td></tr><tr><td>stofdroog</td><td>: 3,5 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>: 24 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar maximaal</td><td>: onbeperkt</td></tr></table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.</p>	dichtheid	: ca. 0,90 kg/l	volumevast stofgehalte	: ca. 50 %	verdunner	: 9008	stofdroog	: 3,5 uur	overschilderbaar na minimaal	: 24 uur	overschilderbaar maximaal	: onbeperkt
dichtheid	: ca. 0,90 kg/l												
volumevast stofgehalte	: ca. 50 %												
verdunner	: 9008												
stofdroog	: 3,5 uur												
overschilderbaar na minimaal	: 24 uur												
overschilderbaar maximaal	: onbeperkt												
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroke, originele verpakking.												
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10 °C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.												
Verbruik	bij 30 micrometer, droge laagdikte: 16,6 m ² /l bij 40 micrometer, droge laagdikte: 12,5 m ² /l												

Verwerking

Kwast en Roller

verdunning : 9008
percentage : ca. 5-10 %

Blanke lak C-40 dient te worden verwerkt met een zachte langharige kwast bij een temperatuur van min. 8°C. Het is aan te bevelen als eerste laag op kaal hout ca. 10% te verdunnen.

Reinigen gereedschap : verdunning 9008
Verpakkingen : 1 - 2,5 - 5 liter.

Droging

Bepaald bij 30 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.

stofdroog : 3,5 uur
kleefvrij : 5 uur
hanteerbaar : 10 uur
overschilderbaar : 24 uur
doorgehard : niet van toepassing

Onderhoud

Afhankelijk van de toestand van het werk het behandelde houtwerk goed reinigen en schuren. Eventuele gebreken herstellen en het gehele werk behandelen met Blanke lak C-40. Om het transparante karakter ook op lange termijn te waarborgen, verdient het aanbeveling voor onderhoud lichte kleuren te gebruiken. Het verdient aanbeveling eenmaal in de 2-3 jaar aan te brengen.

Algemeen

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

15 mei 2000
Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl