

HVM IMPREGNEER**108**

Omschrijving	1-component glanzende blanke impregneer voor hout op basis van alkydhars.
Toepassing	Het impregneren van timmerwerk, vervaardigd van duurzame houtsoorten, zowel voor binnen als buiten.
Kenmerken	Uitstekend impregnerend Goed weer- en watervast Universele verwerking
Kleur	Transparant
Glans	Glanzend
Basisgegevens	<p>dichtheid : ca.0,90 kg/l volumevast stofgehalte : ca.43 % verdunner : 9008 stofdroog : ca. 4 uur overschilderbaar na minimaal : ca. 24 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt</p> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.</p>
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 25 micrometer, droge laagdikte: 16 m ² /l bij 35 micrometer, droge laagdikte: 12 m ² /l

Verwerking**Kwast en Roller**

Reinigen apparatuur	: verdunning 9008
Kwast/ roller	: verdunning 9008
Verpakkingen	: 0,75 - 2,5 – 5 - 10 en 20 liter

Droging

Bepaald bij 70 micrometer nat, bij 20° C en een RV van 50 %.

stofdroog	: 4 uur
kleefvrij	: 8 uur
hanteerbaar	: 12 uur
overschilderbaar	: 24 uur
doorgehard	: niet van toepassing

Algemeen

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

15 mei 2000
Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl