

Omschrijving	Snel drogende zijdeglans grondverf op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars en gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten en vulstoffen.
Toepassing	Dient voor het rondom gronden van kozijnen en houtconstructies, waarbij een droge laagdikte van 80 micrometer wordt geadviseerd voor spuiten, en voor dompelen 20 micrometer. Het vochtgehalte van het hout dient lager dan 17 % te zijn.
Kenmerken	Voldoet aan de eisen gesteld in de C.O.T. kwaliteitsomschrijving 15.05 en is zodoende opgenomen in het C.O.T. kwaliteitsborgingssysteem. Sneldrogend Te verwerken middels hot-airless spuiten of dompelen Hoge vulkracht en goede vloeïing Goed watervast Voldoet aan VOS wetgeving 2010
Kleur	Diversen kleuren
Glans	Zijdeglans
Basisgegevens	dichtheid : ca. 1,12 kg/l volumevast stofgehalte : ca. 50 % verdunner : 9008 stofdroog : ca. 1,5 uur overschilderbaar na minimaal : ca. 18 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 160 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.

GRONDVERF-HA P-971**280****Verbruik**

bij 20 micrometer, droge laagdikte: 23,5 m²/l
 bij 80 micrometer, droge laagdikte: 5,9 m²/l

Verwerking

Hot/airless-spray, airmix, luchtspuit, dompelen

Airless-spray en Airmix:

verduunning : 9008
 percentage : ca. 5 %
 spuitdruk : min. 120 bar bij airmix 60 bar
 nozzle : min. 0,015 inch

Hot-airless : (40-45°C) onverdund

Luchtspuit:

verduunning : 9008
 percentage : ca. 10 %
 spuitdruk : min. 2-3 bar
 nozzle : min. 1,2 mm

Dompelen : toevoegen ca. 20-30% verduunning 9008 tot een viscositeit wordt verkregen van ca. 23 sec. Dincup 4.

Reinigen apparatuur : verdunner 9008
Verpakkingen : 5 – 20 - 60 en 200 liter

Droging

Bepaald bij 160 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %.
 stofdroog : ca. 1,5 uur
 kleefvrij : ca. 3,5 uur
 hanteerbaar : ca. 12 uur
 overschilderbaar : ca. 18 uur

Algemeen

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

16 mei 2010
 Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl