

CRONACRYL AQUABEITS**616**

Omschrijving	1-komponent watergedragen hybride zachtglanzende combicoat voor hout op basis van watergedragen bindmiddelen												
Toepassing	Als watergedragen weers- en UV bestendige zachtglanzende coating voor binnen en buiten op hout.												
Kenmerken	Lood en chromaat vrij Universeel verwerkbaar Snelle droging en goede vloeieigenschappen Ook uitstekende kwast- en rolverwerking Goed buitenduurzaam Ook uitstekend hechtend op glas												
Kleur	Op aanvraag												
Glans	Zachtglanzend												
Basisgegevens	<table><tr><td>dichtheid</td><td>: ca.1,20 – 1.30 kg/l afh. van kleur</td></tr><tr><td>volumevaste stofgehalte</td><td>: ca.42 %</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>: water</td></tr><tr><td>stofdroog</td><td>: 30 minuten (bij 50% rel.vochtigheid)</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>: 3 uur drogen</td></tr><tr><td>overschilderbaar maximaal</td><td>: onbeperkt</td></tr></table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 100 micrometer.</p>	dichtheid	: ca.1,20 – 1.30 kg/l afh. van kleur	volumevaste stofgehalte	: ca.42 %	verdunner	: water	stofdroog	: 30 minuten (bij 50% rel.vochtigheid)	overschilderbaar na minimaal	: 3 uur drogen	overschilderbaar maximaal	: onbeperkt
dichtheid	: ca.1,20 – 1.30 kg/l afh. van kleur												
volumevaste stofgehalte	: ca.42 %												
verdunner	: water												
stofdroog	: 30 minuten (bij 50% rel.vochtigheid)												
overschilderbaar na minimaal	: 3 uur drogen												
overschilderbaar maximaal	: onbeperkt												
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.												
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C de temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.												
Verbruik	bij 30 micrometer, droge laagdikte: 11,6 m ² /l bij 40 micrometer, droge laagdikte: 8,7 m ² /l												

CRONACRYL AQUABEITS**616****Verwerking****Kwast en Roller**

Reinigen gereedschap : water
Verpakking : 1 - 2,5 – 5 - 20 en 200

Droging

Bepaal bij 100 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50 %
stofdroog : 30 minuten
kleefvrij : 1 uur
hanteerbaar : 3 uur
overschilderbaar : 3 uur
doorgehard : 24 uur

De droging wordt negatief beïnvloed door lage temperaturen en een hoge relatieve vochtigheid. Tijdens verwerking mag de relatieve vochtigheid nooit hoger zijn dan 85%. Omgevingstemperatuur; 7-30°C.

Algemeen

Vornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd.

Uitgave

19 oktober 2006
dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl