

**CRONACRYL BLANKE LAK WA 602**

<b>Omschrijving</b>	Sneldrogende watergedragen blanke lak op basis van acrylaat. Verkrijgbaar in kwast- en spuitapplicatie(HB), hoogglans en zijdeglans.												
<b>Toepassing</b>	Als watergedragen blanke afwerking van nieuwe en bestaand houtwerk												
<b>Kenmerken</b>	Snelle droging Niet vergelend Bewaart de natuurlijke kleur van het hout Zeer duurzaam Slijt- en krasvast Bestand tegen water, alcohol en schoonmaakmiddelen												
<b>Kleur</b>	Transparant												
<b>Glans</b>	Hoogglans												
<b>Basisgegevens</b>	<table><tr><td>dichtheid</td><td>: ca. 1.04 kg/l</td></tr><tr><td>volumevast stofgehalte</td><td>: ca. 33 %</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>: water</td></tr><tr><td>stofdroog</td><td>: 20 minuten</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>: 2 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar maximaal</td><td>: onbeperkt, mits licht opgeruwd</td></tr></table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 60 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 100 micrometer.</p>	dichtheid	: ca. 1.04 kg/l	volumevast stofgehalte	: ca. 33 %	verdunner	: water	stofdroog	: 20 minuten	overschilderbaar na minimaal	: 2 uur	overschilderbaar maximaal	: onbeperkt, mits licht opgeruwd
dichtheid	: ca. 1.04 kg/l												
volumevast stofgehalte	: ca. 33 %												
verdunner	: water												
stofdroog	: 20 minuten												
overschilderbaar na minimaal	: 2 uur												
overschilderbaar maximaal	: onbeperkt, mits licht opgeruwd												
<b>Houdbaarheid</b>	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.												
<b>Conditie</b>	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.												
<b>Verbruik</b>	Ca. 10 m <sup>2</sup> per liter												

**Verwerking****Kwast en Roller**

**Op nieuw werk:** Na aanbrengen van de eerste laag (1 uur) de opstaande houtvezels licht opschuren met fijn schuurpapier (korrel 240).

**Op bestaand werk :** Oude beschadigde lagen verwijderen; lagen die nog intact zijn goed ontvetten(wasvrij maken) en licht schuren. Op onbekende ondergronden eerst een proef opzetten om de hechting te controleren.

Deze blanke lak voor gebruik rustig doorroeren en niet verdunnen. Aanbrengen met een speciale acrylkwast of –roller. Altijd in de richting van de houtnerf werken. Bij rolverwerking schuimvorming voorkomen en vervolgens licht nastrijken met een brede platte acrylkwast. Natuurlijk nooit nastrijken in reeds drogende lak!

Op houtwerk dienen minimaal 3-4 lagen te worden aangebracht, waarbij tussentijds licht schuren altijd nodig is.

**Reinigen gereedschap en handen: met water en groene zeep**

**Verpakkingen : 0,75 – 2,5 - 5 en 20 lt.**

---

**Droging**

Bepaald bij 100 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 60 %.

stofdroog : 20 minuten

kleefvrij : 30 minuten

overschilderbaar : 2 uur

belastbaar : na enkele uren licht en na 24 uur volledig

---

**Algemeen**

Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

---

**Uitgave**

26 juli 2000

Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.

**CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN**

**Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.**

**e-mail: [info@cronolin.nl](mailto:info@cronolin.nl)**