

BLANKE PARKETLAK WA-HG**602**

Omschrijving	Sneldrogende watergedragen hoogglans parketlak op urethaanbasis												
Toepassing	Als watergedragen hoogglans afwerking van nieuwe en bestaande parketvloeren, trappen en meubels												
Kenmerken	Snelle droging Niet vergelend Bewaart de natuurlijke kleur van het hout Zeer duurzaam Slijt- en krasvast Bestand tegen water, alcohol en schoonmaakmiddelen												
Kleur	Transparant												
Glans	Hoogglans												
Basisgegevens	<table><tr><td>dichtheid</td><td>: ca. 1.04 kg/l</td></tr><tr><td>volumevast stofgehalte</td><td>: ca. 33 %</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>: water</td></tr><tr><td>stofdroog</td><td>: 20 minuten</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>: 2 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar maximaal</td><td>: onbeperkt, mits licht opgeruwd</td></tr></table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 60 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 100 micrometer.</p>	dichtheid	: ca. 1.04 kg/l	volumevast stofgehalte	: ca. 33 %	verdunner	: water	stofdroog	: 20 minuten	overschilderbaar na minimaal	: 2 uur	overschilderbaar maximaal	: onbeperkt, mits licht opgeruwd
dichtheid	: ca. 1.04 kg/l												
volumevast stofgehalte	: ca. 33 %												
verdunner	: water												
stofdroog	: 20 minuten												
overschilderbaar na minimaal	: 2 uur												
overschilderbaar maximaal	: onbeperkt, mits licht opgeruwd												
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.												
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.												
Verbruik	Ca. 10 m ² per liter												

Verwerking**Kwast en Roller**

Op nieuw werk: Na aanbrengen van de eerste laag (1 uur) de opstaande houtvezels licht opschuren met fijn schuurpapier (korrel 240).

Op bestaand werk : Oude beschadigde lagen verwijderen; lagen die nog intact zijn goed ontvetten(wasvrij maken) en licht schuren. Op onbekende ondergronden eerst een proef opzetten om de hechting te controleren.

Deze parketlak voor gebruik rustig doorroeren en niet verdunnen. Aanbrengen met een speciale acrylkwast en of –roller. Altijd in de richting van de houtnerf werken. Bij rolverwerking schuimvorming voorkomen en vervolgens licht nastrijken met een brede platte acrylkwast. Natuurlijk nooit nastrijken in reeds drogende lak !

Op parket dienen minmaal 3-4 lagen te worden aangebracht, waarbij tussentijds licht schuren altijd nodig is.

Reinigen gereedschap en handen: met water en groene zeep
Verpakkingen : 0,75 – 2,5 - 5 – 20 lt.

Droging

Bepaald bij 100 micrometer nat, bij 20° C en een RV van 60 %.

stofdroog	: 20 minuten
kleefvrij	: 30 minuten
overschilderbaar	: 2 uur
belastbaar	: na enkele uren licht en na 24 uur volledig

Algemeen

Voor genoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden opgevraagd

Uitgave

26 juli 2011
 Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven.
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421.
e-mail: info@cronolin.nl