Aquaprimer PU

TECHNISCH DOCUMENTATIEBLAD

Cronolin Paint B.V.
Tel. 038-3855444
info@cronolin.nl
cronolin.nl

Aquaprimer PU is een sneldrogende, watergedragen polyurethaan grondverf voor binnen met uitstekende dekking en vloeiing. De primer hecht perfect op hout, voorbehandeld metaal en kunststof (behalve PE/PP) en is geurarm en makkelijk verwerkbaar. Ideaal als basislaag voor watergedragen lakken zoals Aquamat, Aquasatin en Aquagloss.

Eigenschappen & toepassing

Belangrijkste eigenschappen

- Sneldrogende, watergedragen grondverf voor binnen
- Zeer goede dekking en vloeiing
- Uitstekende hechting op hout, voorbehandeld metaal en kunststof
- Geurarm en makkelijk verwerkbaar

Toepassing

Grondverf/voorlak voor hout (nieuw, onbehandeld of bestaand schilderwerk), voorbehandeld metaal en voorbehandelde kunststoffen (m.u.v. polyolefinen PE/PP).

Ondergrond schoon, droog en stofvrij maken, beschadigingen herstellen en indien nodig schuren.

Uiterlijk

Kleuren: basis wit / basis transparant, RAL-kleuren, overige kleuren op aanvraag.

Glansgraad: mat.

Opslag & houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij bewaren, niet blootstellen aan direct zonlicht.

Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in originele verpakking bij 5–30°C.

Technische gegevens

Basis	Watergedragen
Dichtheid	ca. 1,35 kg/dm³
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 45%
Afwerking	Mat
Verbruik	14–16 m²/liter
Geschikt voor	Hout en metalen ondergronden
Verdunner	Water (gebruiksklaar, niet verdunnen)
Stofdroog	ca. 2 uur
Overschilderbaar	ca. 5 uur
Verwerkingstemperatuur	10–25°C

Verwerking en gereedschap

Aanbrengen

- Applicatiemethoden: kwast, verfroller.
- Beschadigingen herstellen en indien nodig schuren voor het aanbrengen.

Procescondities

- Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 5°C.
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het dauwpunt.

Milieu en gezondheid

- VOS (VOC): <85,8 g/l, voldoet aan de 2010 VOC-richtlijn.
- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

Let op

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).

Cronolin Paint B.V.

cronolin.nl · info@cronolin.nl · Sisalstraat 22, 8281 JJ Genemuiden