Cronogloss PU

TECHNISCH DOCUMENTATIEBLAD

Cronolin Paint B.V.
Tel. 038-3855444
info@cronolin.nl
cronolin.nl

Cronogloss PU is een hoogwaardige hoogglans PU-lak voor binnen en buiten, geschikt voor houten en metalen oppervlakken zoals deuren, kozijnen, gevels en schuttingen. Biedt langdurige bescherming, is slijtvast en chemisch bestendig, met behoud van glans ook bij intensief gebruik.

Eigenschappen & toepassing

Belangrijkste eigenschappen

- Duurzame PU-lak, langdurige bescherming
- Slijtvast en chemisch bestendig
- Hoogglans, uitstekend glansbehoud
- Bestand tegen weersinvloeden, UV-stabiliteit
- Geschikt voor buiten

Ondergrond en voorbehandeling

Nieuw hout of metaal: reinigen, licht opschuren, eventuele beschadigingen herstellen, voorlakken met Cronoprimer.

Bestaand schilderwerk: schoonmaken, licht opschuren, eventueel primer toepassen voor optimale hechting.

Uiterlijk

Kleuren: basis wit/basis transparant, RAL-kleuren, overige kleuren op aanvraag.

Glansgraad: hoogglans.

Opslag & houdbaarheid

Opslag: koel, droog en vorstvrij bewaren, niet blootstellen aan direct zonlicht.

Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in originele verpakking bij 5–30°C.

Technische gegevens

Basis	Alkyd
Dichtheid	ca. 1,05–1,1 kg/dm³
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 52%
Afwerking	Hoogglans
Verbruik	ca. 14–16 m²/liter
Geschikt voor	Hout en metalen ondergronden
Verdunner	Terpentine, gebruiksklaar
Stofdroog	ca. 4,5 uur
Overschilderbaar	ca. 16 uur
Doorgehard	7 dagen
Verwerkingstemperatuur	10–30°C

Verwerking en gereedschap

Aanbrengen

- Applicatiemethoden: kwast en roller.

Verwerkingscondities

- Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 5°C.
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het dauwpunt.

Milieu en gezondheid

- VOS (VOC): <150 g/l, voldoet aan de 2010 VOC-richtlijn.
- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

Let op

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).

Cronolin Paint B.V.

cronolin.nl · info@cronolin.nl · Sisalstraat 22, 8281 JJ Genemuiden