Voorstrijk

TECHNISCH DOCUMENTATIEBLAD

Cronolin Paint B.V.
Tel. 038-3855444
info@cronolin.nl
cronolin.nl

Eenvoudig te verwerken fixeer voor zuigende en licht poederende ondergronden. Geschikt voor binnen en buiten. Zeer goed indringend vermogen.

Eigenschappen & toepassing

Belangrijkste eigenschappen

- Zeer goed verrolbare voorstrijk
- Fixeert zuigende en (licht) poederende ondergronden
- Geschikt voor binnen en buiten
- Hoeft niet verdund te worden
- Geurarm en oplosmiddelvrij
- Dampdoorlatend, zeer goed hechtend

Toepassing

Voorbehandelen van minerale ondergronden om een goede hechting en egale zuiging te creëren voordat deze worden afgewerkt met muurverf.

Te gebruiken op: pleisterwerk, beton, metselwerk, gipskartonplaten, schuurwerk, bestaande licht krijtende muurverflagen, gasbeton (eventueel extra verdunnen).

Niet geschikt voor niet-zuigende ondergronden; gebruik dan een geschikte hechtprimer.

Uiterlijk

Kleuren: wit.

Glansgraad: mat.

Opslag & houdbaarheid

Opslag: koel, droog en vorstvrij bewaren, niet blootstellen aan direct zonlicht.

Houdbaarheid: minimaal 2 jaar in originele verpakking bij 5–30°C.

Technische gegevens

Basis	Watergedragen hydrosol primer
Dichtheid	ca. 1,05 kg/l
Verpakking	5 en 10 liter
Afwerking	Wit
Verbruik	5–7 m²/liter (afhankelijk van zuiging en structuur ondergrond)
Stofdroog	ca. 1 uur
Overschilderbaar	ca. 4–8 uur (afhankelijk van temperatuur en zuiging)
Verwerkingstemperatuur	min. 8°C (ondergrond & omgeving)
Relatieve luchtvochtigheid	max. 85%

Verwerking en gereedschap

Verwerkingstips

- Sterk zuigende of zanderige ondergronden: onverdund nat-in-nat aanbrengen tot verzadiging bereikt is.
- Normale ondergronden: indien nodig licht verdunnen (max. 50%).
- Gasbeton: kan tot 100% verdunning nodig zijn.
- Zorg dat het product niet als film op het oppervlak blijft liggen, maar echt indringt.

Aanbrengen

- Applicatiemethoden: kwast, roller, airmix, airless.
- Rolleradvies: muurverfroller; poolhoogte aanpassen op ondergrond.
- Verdunning: gebruiksklaar – indien nodig licht verdunnen.

Milieu en gezondheid

- VOS (VOC): <85,8 g/l, voldoet aan de 2010 VOC-richtlijn.
- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

Let op

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).

Cronolin Paint B.V.

cronolin.nl · info@cronolin.nl · Sisalstraat 22, 8281 JJ Genemuiden